Prüfzeugnis für Zement nach DIN EN 197-1

HEIDELBERGCEMENT

Datum der Ausfertigung:

HeidelbergCement AG

31.03.2020

Zementw erk Ennigerloh Nord Zur Anneliese 9 59320 En nigerloh Germany Telefon +49 2524 29-0 Telefax +49 2524/29-51218

Zementsorte: Portlandzement CEM I 52,5 R

Milke premium

Probezeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Geliefert von: Heide IbergCement AG, Zementwerk Milke / Geseke

59590 Geseke

Chemische und mineralogische Zusammensetzung:

Glühverl.	1,1	%
UnlRückst.	[0,6]	%
SiO ₂	22,5	%
Al ₂ O ₃	3,9	%
TiO ₂	0,2	%
Mn ₂ O ₃	0,1	%
P ₂ O ₅	0,1	%
Fe ₂ O ₃	1,4	%
CaO	66,0	%
MgO	0,8	%
SO₃	3,4	%
s		%
K₂O	0,7	%
Na ₂ O	0,2	%
PbO		%
ZnO	0,0	%
CI	< 0,1	%
Rest	0,0	%

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ca-M	2,3
Si-M	4,3
Т-М	2,8
P ₁	
P ₂	
P ₃	
F-III	
Kalkstandard	92,9
fr. CaO	0,4 %
C₃S	60,0 %
C ₂ S	19,3 %
C ₃ A	7,9 %
C ₄ AF	4,3 %
C ₂ F	%
Na₂O-Äquiv.	0,7 %

H ₂ O	%
Hydratwasser	%
CaSO ₄ * 2H ₂ O	%
CaSO ₄	%
CaCO ₃	%
CO ₂	%
Weißgehalt	40,0
Weißgehalt Feinheit	40,0 cm²/g
	-
Feinheit	cm²/g
Feinheit	cm²/g
Feinheit	cm²/g
Feinheit Hy-Wärme	cm²/g J/g
Feinheit Hy-Wärme	cm²/g J/g
Feinheit Hy-Wärme HÜS/Traß/FA/K'stein	cm²/g J/g %

Bemerk ungen:

Summe

Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

Unsere Zemente entsprechen den Anforderungen der DIN EN 197-1.

100.4

Die hier angeführten Werte sind lediglich Einzelergebnisse unserer Eigenüberwachung in der Vergangenheit.

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte keine Beschaffenheitsgarantien darstellen.

i.V.

Leiter Qualität Ennigerloh/Geseke/Paderborn

ECHT. STARK. GRÜN.

HEIDELBERGCEMENT

Prüfzeugnis für Zement nach DIN EN 197-1

HEIDELBERGCEMENT

Datum der Ausfertigung:

HeidelbergCement AG

Zementw erk Ennigerloh Nord Zur Anneliese 9 59320 Ennigerloh Germany Telefon +49 2524 29-0

Telefax +49 2524/29-51218

31.03.2020

Zementsorte: Portlandzement CEM I 52,5 R

Milke premium

Probezeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Geliefert von: HeidelbergCement AG, Zementwerk Milke / Geseke

59590 Geseke

Mahlfeinheit					
R Prüfsiebgewebe 0,2 mm DIN 4188	%	0,0	spez. Oberfläche n. Blaine	cm²/g	5.250
R Prüfsiebgewebe 0.09 mm DIN 4188	%	0,0			

Erstarren		Raumbeständigkeit			
Wasseranspruch	%	31,6	Kochprobe		
Beginn	min	165	Dehnungsmaß (Le Chatelier)	mm	0,4
Ende	min	210			

Chemische Analyse						
Glühverlust	%	1,1	Sulfatgehalt (SO ₃)	%	3,4	
Unlös licher Rückstand	%	[0,6]	HÜS/Traß/FA/K'stein	%		

Druckfestigkeit						
Prüfalter 1 Tag	MPa	27,6				
Prüfalter 2 Tage	MPa	44,6	Prüfalter 28 Tage	MPa	76,3	

Bemerkungen:

Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

Unsere Zemente entsprechen den Anforderungen der DIN EN 197-1.

Die hier angeführten Werte sind lediglich Einzelergebnisse unserer Eigenüberwachung in der Vergangenheit.

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte keine Beschaffenheitsgarantien darstellen.

i.V.

Leiter Qualität Ennigerloh/Geseke/Paderborn

ECHT. STARK. GRÜN.

HEIDELBERGCEMENT